

**Тема: *Нанесение  
терразитовой  
штукатурки***

Разработала преподаватель  
Кириянова Л.И.

После подготовки поверхности, наносят раствор подготовительного слоя.

Под терразитовую штукатурку наносят обычный известково-цементный раствор. Затем после схватывания и выдержки обычного раствора наносят терразитовый раствор.

При оштукатуривание поверхности терразитовым растворами сначала на подготовленный грунт наносят обрызг из жидкого терразитового раствора

и после того, как он схватится (через 1-1,5 ч), наносят в 2-3 слоя грунта в зависимости от крупности терразита и толщины слоя штукатурки.

Грунт разравнивают, уплотняют ударами полутёрка или ребром правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, их исправляют раствором;

затем наносят накрывку и разравнивают её.

После схватывания нанесённого слоя терразитовым раствором, поверхность штукатурки её иногда затирают. В большинстве случаев затирку нужна, если поверхность оштукатурена мелким терразитом.

Можно поверхность обрабатывать циклями с мелкими зубьями.

Затирать поверхность надо осторожно и вместе с тем быстро.