




















СТЕРЖНИ

















a




b




c







d



e




Группа стержней	Характеристика стержней
Мелкие Средние Крупные	Масса и объем
	< 8кг, < 5дм ³
	< 100 кг, < 75 дм ³
Крупные	> 100 кг, > 75 дм ³
	Способ упрочнения
Сырые Сухие Холодного твердения Горячего твердения	Не подвергаются сушке
	Подвергаются сушке в сушилах при 130 - 400 °С
	Твердеют за счет химического взаимодействия компонентов смеси при продувке СО ₂ или самопроизвольно
	Твердеют за счет тепла стержневого ящика и применения плакированных смесей


a**б****a****б**

Измеряемая высота поверхности модели h_6 , мм	Модель	
	металлическая / деревянная	
	Уклоны β при $d/h_6 > 1$	
До 20	3°	3°
Св. 20 до 50	2°	2°30'
51 – 100	1°	1° 30'
101-200	0°45'	1°
201-300	0°45'	1°
301-500	0°30'	0°45'
501-800	0°30'	0°45'
Св. 800		0°30'


a




b







в






г


































A-A









a)








b)
































A - A



a




б




а

Обжимное
полукольцо




Знак
модели



б

Обжимное
кольцо



Знак
модели

