


Хлопчатобумажные ткани

Николаева Анастасия

км19

басист

- **Бати́ст** (из фр. **batiste**) — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная **ткань** полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной пряжи высоких номеров (наиболее тонкой). **Батист** выпускается отбелённым, мерсеризованным, гладкокрашенным




СИТЕЦ

- **Ситец** — лёгкая хлопчатобумажная гладкоокрашенная или набивная ткань полотняного переплетения, получаемая при специальной выделке сурового миткаля с помощью красильно-отделочных операций. Обыкновенно плотность **ситца** составляет от 80 до 100 г/м²




Пинпоинт

- **Пинпоинт** – это разновидность оксфордской ткани, при котором две нити основы переплетают две нити утка. Ткань легче оксфордской за счет использования другой пряжи. Применяется преимущественно для изготовления неформальных рубашек.



оксфорд

- **Оксфорд** (англ. **oxford**) — вид **ткани**, традиционно используемой для пошива мужских сорочек (рубашек). Выполняется ткацким переплетением рогожка. На данный момент существует огромное количество совершенно разных **тканей**, которые распространяются под торговой маркой «Оксфорд».



бязь

- **Бязь** — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, бумажный холст, бурметь. **Бязь** выпускается суровой (неотделанной) и белёной, набивной и гладкокрашеной. Белёная **бязь** обычно называется полотном. В состав бязи могут входить как натуральные волокна, так и искусственные.



ПОПЛИН

- **Попли́н** — двухсторонняя, одноцветная или узорчатая шёлковая ткань, образованная сочетанием тонкой плотной основы с более грубым и редким поперечным уткóм, образующим мелкий рубчик. Плотность основы в 1,5-2 раза выше, чем по утку.

