











VI всероссийская отраслевая научно-практическая конференция «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Исследование возможности получения порошковой целлюлозы из древесных опилок

Докладчик: магистрант ПНИПУ Мизёв Александр Николаевич

Руководитель: доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Носкова Ольга Алексеевна

24 марта 2018 г. Екатеринбург

### Отходы лесопиления и деревообработки







40%







### Использование отходов лесопиления и деревообработки







#### Порошковая микрокристаллическая целлюлоза

Порошковая микрокристаллическая целлюлоза – новый тип промышленных препаратов целлюлозы, полученный путем деструкции волокнистого сырья.

### Применение в промышленности:



фармацевтической

парфюмерной



пищевой



керамической



Для получения порошковой целлюлозы традиционно используют техническую волокнистую целлюлозу - древесную или хлопковую



### Цель данной работы

Исследовать возможность получения порошковой целлюлозы из древесных опилок.





### Характеристика сырья

#### Химический состав хвойных опилок


Показатель	Значение		
Массовая доля в древесине,%:			
древесине, 70.	1= 0.4		
целлюлозы	47,91		
лигнина	27,31		
смол и жиров	1,35		
30ЛЫ	0,46		

### Фракционный состав древесных хвойных опилок

№ фр- ции	Диаметр отверстий сит, мм:	Значение, %
1	3	0,8
2	2	6,8
3	1	25,2
4	поддон	67,2



## Схема получения порошковой целлюлозы в лабораторных условиях





### Предлагаемые способы делигнификации древесных опилок

#### 1.Сульфитная варка

(варочный раствор:  $NaHSO_3 + SO_2 + H_2O$ )

2. Натронная варка

(варочный раствор: NaOH)


3. Пероксидно-щелочная варка

(варочный раствор:  $(H_2O_2 + H_2SO_4 + kt)$  (NaOH) )



# Натронный способ варки (Первый этап получения ПЦ)

Pacxoд NaOH 15% ед. Na<sub>2</sub>O Pacxoд NaOH 17% ед. Na<sub>2</sub>O Результаты варки



Nº	Продолжительност					
обр.	ь варки, мин					
	выход массовая					
	цел-зы,	доля				
	% лигнина					
		цел-зе, %				
H-1	67,5	8,5				
H-2	51,4	6,7				
H-3	40,9	5,9				
H-4	41,9	5,0				
H-5	37,2	4,7				

	Показат	Nº							
	выход	массовая	обр.						
	цел-зы,	доля							
	%	лигнина в							
		цел-зе, %							
	67,5	8,5	H-1						
	- 4 4								
	51,4	6,7	H-2						
	40,9	5,9	H-3						
l	,.								
	41,9	5,0	H-4						
	07.0	4 =							
	37,2	4,7	H-5						



## Делигнификация (отбелка) натронной целлюлозы по схеме Пк-Щ-К (Первый этап получения ПЦ)

#### Условия:

Стадия Пк:

Расход  $H_2O_2 - 10\%$  от а.с.в.

Pасход  $H_2 S \bar{O}_4 - 1\%$  от а.с.в.

Pacxoд kt - 2% ot a.c.в.

Температура, <sup>0</sup>C - 85

Продолжительность – 2,5 ч.

Стадия Щ:

Расход NaOH – 5% от а.с.в.

Температура, <sup>0</sup>С - 90

Продолжительность – 2ч

Стадия К

 $Pacxoд\ HCI - 1\%$  от a.с.в.

Температура,  ${}^{0}C - 20$ 

Продолжительность – 40 мин

#### Результаты


Выход,% - 92,4 - 93,3

Массовая доля лигнина в образцах, % – 3,0-3,7

Белизна, % - 63,5 - 64,5



# Сульфитный способ варки (Первый этап получения ПЦ)



### Результаты варки

	Продолжи-		Пока		
	тельно	ость, мин	целл		
Nº				Массовая	Прим.
обр.		Стоянки	Выход	доля	(конеч-
Joop.	Варки	при	целлю-	лигнина в	ный про-
	общая	t 135°C	лозы, %	целлюлозе,	дукт)
				%	
C-1	230	40	65,7	8,5	опилки
C-2	280	90	56,4	5,2	волокно
C-3	340	150	46,7	3,9	волокно

# Пероксидно-щелочной способ варки (Первый эта получения ПЦ)


Условия и результаты получения целлюлозы пероксидно-щелочным способом


Обра- зец	Концентра- ция Н <sub>2</sub> О <sub>2</sub> в варочном растворе, %	Концентра- ция H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> в варочном растворе, %	Концентра- ция kt в варочном растворе, %	Результа Выход, %	ты варки Массовая доля лигнина	Примеча- ние (конечный продукт)
П-1	6	0,4	0,6	69,7	12,6	опилки
П-2	10	0,6	0,8	56,8	7,4	волокно- опилки
П-3	13	0,9	1,0	43,8	3,2	волокно

Примечание. Постоянные условия варки: температура – 90 °C; продолжительность – 3 ч; гидромодуль – 5.


# Результаты гидролиза целлюлозы, полученной различными способами варки

									•
			Показатели порошковой целлюлозы						
	Образец	Продолжи-	Выход, % о волокнистой ц зы			Фракционный состав, %:			
	волокнистой цел-зы для	тельность гидролиза,		·		Белизна,	Крупная фр. (размер	Отсорти-	
	гидролиза	час				0.1	%	частиц 315	рованная фр.
	Сульфитная целлюлоза								
	C-2	2,5			82,9	320	59,7	25,5	74,5
	C-3	3,0			80,5	290	61,3	19,7	80,3
	Пероксидно-щелочная целлюлоза								
	П-3	3,0			79,8	200	75,4	11,1	88,9
	Натронная целлюлоза после делигнификации по схеме Пк-Щ-К								
	H-3	3,0			83,4	290	57,7	20,5	79,5
VI I	H-4	3,0			82,7	255	60,9	18,6	81,4
г.Ек	H-5	2.5			84.0	250	63.5	17.9	82.1










#### Сравнительная характеристика беленой порошковой целлюлозы







### Выводы

Показана возможность получения порошковой целлюлозы из хвойных древесных опилок по схеме, которая состоит из следующих стадий:

- 1) делигнификация (варка) древесных опилок;
- 2)гидролиз полученной целлюлозы водным раствором азотной кислоты с получением порошка;
- 3)отбелка порошковой целлюлозы пероксидом водорода.

Выбор способа делигнификации древесных опилок будет зависеть от технико-экономических и экологических показателей



### Спасибо за внимание!

• Докладчик: магистрант ПНИПУ Мизёв Александр Николаевич

Тел.: +79519334775

Email: Mizevvv@gmail.com

• Руководитель: доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ

Носкова Ольга Алексеевна

Тел.: +79082466990

Email: oa-noskova@mail.ru