

Отделка

и дефекты тканей



Презентация подготовлена
учителем технологии
МОУ СОШ пгт. Уруша
Амурской области

Куприяновой Ольгой Васильевной

08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна




Схема процесса производства ткани.



08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна

Отделка ткани




Ткань, снятую с ткацкого станка, называют **«суровьё»**. Она грязновато-серого цвета.



08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна

Суровьё
отбеливают и
окрашивают.
Ткань готова.



08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна

Вид рисунков ткани



Геометрический



Растительный



Тематический







08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна

Определение сторон ткани

Изнаночная сторона	Лицевая сторона	Ткань
 <p data-bbox="92 748 658 843">Нечеткий и бледный рисунок</p>	 <p data-bbox="929 748 1344 843">Четкий и яркий рисунок</p>	Напечатанная
 <p data-bbox="214 1286 552 1372">Матовая поверхность</p>	 <p data-bbox="977 1286 1306 1372">Блестящая поверхность</p>	С гладкой поверхностью

Изнаночная сторона	Лицевая сторона	Ткань
 <p data-bbox="92 651 687 753">Поверхность гладкая или с коротким ворсом</p>	 <p data-bbox="913 651 1344 753">Поверхность с длинным ворсом</p>	<p data-bbox="1518 394 1765 439">Ворсовая</p>
 <p data-bbox="131 1222 658 1325">Поверхность с узелками и ворсинками</p>	 <p data-bbox="855 1222 1402 1268">Гладкая поверхность</p>	<p data-bbox="1464 908 1818 1053">Гладко-крашенная и пестротканая</p>

08/03/2023


Куприянова Ольга Васильевна

Дефекты ткани

Дефекты ткани образуются при изготовлении ткани. Они портят внешний вид ткани и при раскрое их приходится обходить. Для этого дефекты обводят мелом или обмётывают ниткой контрастного цвета по отношению к цвету основной ткани.




Переко́с рисунка – это местный дефект, который возникает при неравномерном натяжении ткани при печатании




Утолщение нити – это дефект, при котором нити основы или утка толстые по сравнению с соседними

08/03/2023


Куприянова Ольга Васильевна



Нарушение целостности ткани – это дефект, при котором нити основы или утка разрушены (пробоины, дыры)



Непропечатанные места – это местный дефект в виде участка с отсутствием или нечетким изображением рисунка



Засечка – это полоска без рисунка на ткани, которая получается в результате образования складки во время нанесения рисунка



08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна

Литература:

Под редакцией В.Д. Симоненко, «Технология» 5, 6 класс, Москва, «Вентана–Граф», 2003

Под редакцией В.Н. Черняковой, «Технология обработки ткани» 5 класс, «Просвещение», 1998 г

Материалы «Курс кройки и шитья»
ЕШКО, г. Белгород, 2010 год



08/03/2023

Куприянова Ольга Васильевна