DAIREN EVA DA-101

Этилен-винилацетатная дисперсия

Единая Торговая Система

Свойства дисперсии

Основной компонент	Сополимер этилена и винилацетата
Внешний вид	Молочно-белый
Защитный коллоид	Поливиниловый спирт
Содержание твердой фазы (%)	55 мин.
Вязкость (cP, 25°C, 60об/мин)	1500 ~ 2500
pH	5.5 ±1.0
Свободных мономеров (%)	0.5 макс.
Tg (°C)	0

Информация о продукте и области применения

- идеальное связующее для производства шпатлевок, грунтовок и клеев
- высокая адгезия
- высокий (55%) сухой остаток
- изготовление интерьерных красок
- не требует коалесцентов и растворителей – экологичность продуктов
- высокая стойкость к омылению и светостойкость

Водоосновная экономичная краска для внутренних работ

№	Ингредиент	Вес. частей
1	Вода	404,5
2	Целлюлозный загуститель	3,5
3	Полиакрилатный диспергатор	5,0
4	BYK-037	2
5	Mergal K14	3
6	Tioxide R-TC-90	25
7	Микрокальцит	505
8	NaOH (10%)	2
9	**DAIREN EVA DA-101**	**50**
		1000

Сухой остаток (% вес.) 59
ОКП (%) 86