

ООО «Химпродукт КМ»



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРА АДГЕЗИИ МК-1 НА ЗАВОДАХ РТИ

Сальникова Г.А., Савельева Е.Ю., Заварзин А.В.

Влияние модификатора адгезии МК-1 на прочность связи резина-корд в изделиях РТИ

Модификатор адгезии	МК- 1	РУ	Нор-	MK- 1	ΑΓ-4 04	Нор-	МК- 1	РУ	Нор-
Дозировка, мас.ч.	0,5	2	по НД	0,5	3,5	по НД	1	1	по НД
Прочность связи (Н-блоки)	2,8 н/м	2,4 н/м	1,2 н/м	3,8 МПа	3,4 МПа	-	19,5 кгс/с м	17 кгс/с м	13,0 кгс/с м
Корд	Пол	Полиамидный		Полиэфирный		-			
Резиновая смесь на основе		И-3+СК СКЭПТ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Наирит ДП		-			
Предприятие	ОАО "УЗЭМИК" Г. Уфа		ОАО "НПО НИИРП" г.Сергиев Посад		ОАО "Белоцерковский завод РТИ" Украина				

Модификатор адгезии	MK-1	РУ	Норма	MK-1	ΑΓ-404	Норма
Дозировка, мас.ч.	1	2	по НД	0,5	0,5 2,5	
Прочность связи между: -обкладкой и каркасом -прокладками	11,4-11, 9 10,1-12, 3 H/mm	13,1-15, 8 7,3-15,2 Н/мм	Не менее 4,0 Не менее 4,5 Н/мм	7,0-7,2 8,0-8,4 кгс/см	8,0-8,4 9,6-9,2 кгс/см	3,5 4,0 кгс/см
Корд	Полиамидный			Полиамидный		
Резиновая смесь на основе	СКИ+СКМС			СКИ+СКМС		
Предприятие	"Сараньрезинотехника" Казахстан			ОАО "Уральский завод РТИ" г.Екатеринбург		

Влияние модификатора МК-1 на адгезионные и физико-механичесике свойства резин на основе хлоропренового каучука и каучуков общего назначения

Наирит ДП	Без модификатора	БКТ-3	МК-1
Содержание на 100 мас.ч.			
каучуков:			
БКТ-3	-	0,5	-
MK-1	-	-	0,5
Гексол	-	0,5	0,5
Смола СФ-281	-	0,5	0,8
Показатели:			
Вязкость 100°C	43	39	38
МБ (1+4)			
Подвулканизация,	30	18,5	15
120 ⁰ C, t ₅ , мин			
Реометр 151 ⁰ C			
M _т дН·м	5	5	5
M _H дH м	38	40	39
t ₉₀ , мин	35	35	35
Прочность, МПа	14,6	14,7	13,3
Относит. удлинение, %	500	540	500
Прочность связи по			
Н-блокам:			
Усилие вырыва, кг	12,3	17,0	19,8
Сдвиговое напряжен., МПа	3,8	5,3	6,2

СКИ-3+СКМС-30 APKM-15	Без модификатора	БКТ-3	MK-1
Содержание на 100 мас.ч.			
каучуков:			
БКТ-3	-	0,5	-
MK-1	-	-	0,5
Гексол	-	0,5	0,5
Смола СФ-281	-	0,8	0,8
Показатели:			
Вязкость 100 ⁰ C	48	50	47
МБ (1+4)			
Подвулканизация,	25	17	17,5
120 ⁰ C, t ₅ , мин			
Реометр 151 ⁰ С			
$M_{_{\mathrm{I}}}$ д $H^{_{\mathrm{I}}}$ м	5	5	5
M _H дH м	38	40	41
t 90, мин	10	7	6
Прочность, МПа	9,0	7,8	8,0
Относит. удлинение, %	470	350	340
Прочность связи по			
Н-блокам:			
Усилие вырыва, кг	6,0	10,9	10,6
Сдвиговое напряжен., МПа	1,86	3,4	3,3

Кордшнур полиэфирной структуры