

Эмаль ПФ - 115





Основная задача финишных ЛКМ – защита поверхности и придание ей декоративных свойств. Надежно защитит поверхность от разрушения и придаст ей красивый вид, создаст прочное и долговечное покрытие

Эмаль ПФ-115 ТМ «Добра»



Уникальная литографированная тара
1л, 2,2 л, 3л, универсальное ведро 10л и
20л.



Эмаль
предназначена
для окраски
металлических,
деревянных и
других
поверхностей,
подвергающихся
атмосферным
воздействиям и
для окраски
внутри
помещений.



Представляет собой жидкость консистенции жидких сливок, в состав которой входит алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, целевые добавки, растворитель.



Эмаль изготовлена на импортном оборудовании с использованием высококачественных компонентов.



Применение:

- окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от ржавчины, пыли, грязи, жира и других загрязнений;
- эмаль тщательно перемешать;



- при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), сольвентом, скипидаром или их смесью в соотношении 1:1;
- наносить кистью, валиком, методом распыления в 1-2 слоя.



Качественные характеристики:



Декоративные свойства	Защитные свойства	Малярные свойства	Свойства хранения
<p>1. Образует красивое глянцевое покрытие.</p> <p>2. Широкая цветовая гамма.</p>	<p>1. Атмосферостойкая.</p> <p>2. Образует поверхность устойчивую к маслам, воде и растворам моющих средств.</p> <p>3. Покрытие устойчиво к изменению температуры от -50 до +60⁰С.</p>	<p>1. Расход на однослойное покрытие – 100-180г/м².</p> <p>2. Время высыхания – 24 часа при температуре (20±2)⁰С и относительной влажности воздуха (65±5)%.</p> <p>3. Обладает хорошей укрывающей способностью.</p>	<p>1. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>2. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>3. Срок годности – 2 года.</p>



ПФ-115



белая



белая ночь



абрикос



слоновая кость



кремовая



бежевая



желтая



персик



оранжевая



красная



вишневая



коричневая



красно-коричневая



фисташковая



салатная



светло-зеленая



ярко-зеленая



зеленая



хаки



парижская зелень



весенний сад



сиреневая



бирюза



морская волна



светло-голубая



небесно-голубая



голубая



синяя



серая



шаровая



черная



Меры предосторожности:

- при проведении и после окончания внутренних окрасочных работ необходимо тщательно проветрить помещение;
- для защиты рук применять резиновые перчатки;
- беречь от огня.



Эмали ПФ-115 являются наиболее распространенным материалом для финишной отделки, удобны в применении, образуют прочные и красивые покрытия.

