

# Плетение корзины

Работа выполнена

Пупулайненым Александром,

учащимся 7 «а» класса

МОУ « Эссойльская СОШ».

Руководитель: Пупулайнен Л. А.

Плетение из сосновой лучины привлекало крестьян больше всех остальных промыслов своей доступностью.





Николай Николаевич  
Лукошкин 1954 г.р.,  
родом из д. Камень-  
Наволоок, умение  
плести корзины  
унаследовал от отца.  
Сначала делал это  
ради забавы, а с 12  
лет занялся этим  
всерьёз. Навыками  
плетения корзин с  
удовольствием  
делится с другими.

Чтобы корзинка получилась прочной и красивой, необходимо правильно заготовить материал.





Предпочтительно срубить гладкоствольное дерево без сучьев диаметром не менее 20 см (ближе к спелой древесине), растущее на торфяной почве, под которой есть слой глины.





Дерево пилят на чурки нужной длины. Так, для большой корзины пилятся чурки длиной 110-120 см, для маленькой - около 50 см. Раскалывают, удаляют среднюю часть и полученный брусок размачивают в воде.



Брусок колется всегда пополам до получения лучины нужной толщины.



Для основания маленькой корзинки берётся 3 щепы размером 1,2- 1,5 мм\* 2 см \* 35 см и 4 щепы 1,2- 1,5 мм\* 2 см \* 30 см. Они сплетаются в шахматном порядке. С помощью ножа сгибаем лучину на 90 градусов, чтобы сформировать стенки корзинки.





Затем плетётся первый круговой ряд корзинки. Для удобства между лучинами прокладываются палочки. Они снимаются, когда проложен ряд.



Все концы лучин должны быть скрыты. Лишнее обрезается ножницами.



После того, как сплетён последний ряд в высоту, вертикальные лучины нужно попеременно продеть между двумя горизонтальными лучинами, которые вставляются с внешней и внутренней стороны верхнего ряда.



Лишние концы надо срезать. Верх зачистить острым ножом.



Ручка плетётся из тонких берёзовых или ивовых прутьев.  
Готовое изделие просушивается в комнатной температуре.