
# БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ, ВЯЗКИЙ БИТУМ И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ВЯЖУЩЕЕ. ИСПЫТАНИЕ БИТУМА.

Проверила: Кононец Е.С.

Выполнила: Быкова А.А.

Студенка группы: СЭ-171.

# Битум



- Битум- твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.
- Битумы нерастворимы в воде; полностью или частично растворимы в бензоле, хлороформе, сероуглероде и других органических растворителях. Плотность битума 0,95—1,50  $\Gamma/\text{см}^3$ , его свойства зависят от качества входящих в смесь нефтей, главным образом, их окислённости и насыщенности серой. Большая часть запасов природного битума содержится в породах с низким или средним содержанием (1 — 3 или 3 — 5 %); лишь 13 % изведанных запасов залегают в породах, содержащих свыше 5 — 10 %. Причём, большинство этих богатых битумом месторождений находятся в Канаде (71 %) и Венесуэле



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- -Подгрунтовка основания при строительстве автомобильных дорог;
- Устройство слоев дорожных одежд способом пропитки и поверхностной обработки;
- Устройство тонкослойных шероховатых слоев износа; В составе эмульсионно-минеральной смеси при ямочном ремонте.

### Основные испытания битума.

Строительная лаборатория проводит комплексные испытания, глубокое исследование **битума** для оценки его



# Одно из основных испытаний - «Пенетрация»

Пенетрация показатель, характеризующий глубину проникания тела стандартной формы в полужидкие и полутвердые продукты при определенном режиме, обусловливающем способность этого тела проникать в продукт, а продукта — оказывать сопротивление этому прониканию.



### Метод «кольца и шара» (КиШ)

Метод определения температуры размягчения нефтяных битумов по кольцу и шару. Сущность метода заключается в определении температуры при которой битум, находящийся в кольце заданных размеров, в условиях испытания размягчается и, перемещая под действием стального шарика, касается нижней пластинки - в этот момент фиксируется температура размягчения. Метод является важным для определения физико-химических свойств марок битумов.



#### Старение битума

Старение битума в технологическом процессе. В процессе приготовления, хранения в накопительном бункере и транспортирования асфальтобетонной смеси битум в виде тонких пленок на поверхности минерального материала находится при высоких температурах. Это создает благоприятные условия для интенсивного протекания в нем термоокислительных и других процессов, приводящих к старению битума.



Испытание битума на растяжимость.

Растяжимость битума (она же называется дуктильность битума) является важным показателем для дорожных покрытий, так как позволяет оценить стойкость к механическим воздействиям, способность работать на изгиб и эластичность..



# **Температура хрупкости**

Температуру хрупкости битума определяют на специальном приборе Фрааса. Для этой цели испытуемый битум наносят тонким слоем па латунную пластинку, которая вместе с битумом может охлаждаться и изгибаться с помощью приспособления, имеющегося на приборе.



# **Температура** вспышки

Температура вспышки – температура, при которой пары образующиеся при нагревании битума в открытом тигле, воспламеняются от поднесенного пламени. битумы являются горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С и минимальной температурой самовоспламенения 368 °C сенного пламени.



### Дорожные эмульсии.




# Виды эмульсии, и их применение.

Существуют 4 вида эмульсии: ЭБК-1,ЭБК-2,ЭБК-3 и ЭБЛК. ЭБК-1: Поверхностная обработка дорожных покрытий, с целью улучшение герметичности, и под грунтовка асфальтобетона с целью улучшения сцепления слоёв.

ЭБК-2: Используют для тех же целей что и ЭБК-1, но ещё применяют для приготовление щебёночных смесей, и выполнения ямочного ремонта. ЭБК-3: Его используют для устройств слоев износа дорожного покрытия, нужен для защиты дор. покрытия и долговечности.

ЭБЛК: Для устройство тонкослойных покрытий, и их сцепления.



### Испытание эмульсии.

Эмульсию испытывают на: однородность и содержание. Однородность делается для того что бы эмульсия с легкостью проходила через трубы, которы распыляют эмульсию на дорожное покрытие. А содержание определяет, кол-в воды в эмульсии.

Для отдельных видов эмульсии,

например как ЭБЛ транспортировка.





### Завершением испытаний является ,выдача паспортов качества если продукт соответствует ГОСТ, одно из важных действий.

#### Паспорт качества БНД



Юридический адрес Юрилический адрес: Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославаль, Московский проспект, дом 130; E-mail: post@yunos.slavneft.ru телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76 Российская Федерация, 150023,г. Ярославль, Московский проспект, дом 150

Сертификат соответствия системы менеджменти качеств ISO 9001;2015 №17.1052.026, срок действия до 11.07.2020

#### ПАСПОРТ № 365

#### Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

Обсущимение покументов устанавливающих тесбования к продуждани Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность ватомобильных дорог "(Решение Комиссии

Таможенного союза от 18.10.2011 Nel 27) ГОСТ 33133 -2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования" нефтяные дорожные вязка Код ОКПД 2 19.20.42.121

Номер партии: Лата изготовления: 20 апреля 2020 г. Размер партии (масса) Место отбора пробы (по ГОСТ 2517) Дата отбора пробы 20 апреля 2020 г. Лата проведения испытаний

Декларация о соответствии EAЭC N RU Д-RU.AE04.B.02538/19





N <sub>2</sub>	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1.	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ΓΟCT 33136-2014	71 - 100	85
2.	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ΓΟCT 33142-2014	не ниже 47	48
3.	Растяжимость при 0°C, см	ΓΟCT 33138-2014	не менее 3.7	3.9
4.	Температура хрупкости, °С	ΓΟCT 33143-2014	не выше -18	-24
5.	Температура вспышки, °С	ΓΟCT 33141-2014	не ниже 230	275
6.	Изменение массы образца после старения, %	ΓΟCT 33140-2014	не более 0.6	0.4
7.	Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7

Заключение: Битум исфтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует требованиям:

- Статья 5 п.24 и Приложение №1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог " (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827);

- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяпые дорожные вязкие. Технические требования" Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.

Начальние даборатории масел и битумов

Дата выдачи паспорта

И.А. Смирнова

О.А. Романова

#### Паспорт качества

#### Общество с ограниченной ответственностью ЭКСПЕРТ-ОЙЛ



Адрес: 142111, Московская область, Подольский район, Рязановский со. Симферопольское шоссе, д. 20, стр. Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50 E-mail: info@expert-oil.com

#### ПАСПОРТ № 342

Эмульсол ЭКБ-1 ТУ 02583-001-27192068-99

Наименование показателя	Норма	Фактически	Метод испытания
Концен	трат в состоянии пос	тавки	
1. Внешний вид	Однородная прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета	Однородная прозрагная паснанистая экидеость светно— экентого увета	Визуально
2. Запах	Специфический, не раздражающий	Специфический, не раздражающий	Органолепти- чески
3. Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,88 - 0,96	0,93	FOCT 3900
4. Кислотное число, мг КОН/г	15 - 45	21,2	FOCT 11362
5. Коррозионное воздействие на стали марок 40,45,50 по ГОСТ 1050	Выдерживает	Borgepoulaem	FOCT 2917
5. Стабильность при хранении	Выдерживает	Borgepoullaem	FOCT 6243
7. Содержание воды, %, не более	5,0	3,7	FOCT 2477
3%	- -ный рабочий раств	ор	
8. Внешний вид	Жидкость молочного цвета	Coonbencubyen	Визуально
9. Стабильность эмульсии после 24 часов выдержки Т 20±5°С	Выдерживает	Borgepowbaem	ГОСТ 6243
10. рН эмульсии, в пределах	7-10	8,2	ГОСТ 6243
11. Коррозионная агрессивность эмульсии к черным металлам	Выдерживает	Borgepoulaem	FOCT 6243
12. Коррозионная агрессивность эмульсии на пластинке из меди М0к или М1к или М06 или М16 по ГОСТ 859	Выдерживает	Borgepourbaem	FOCT 6243

- По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (малоопасные) по ГОСТ
- Хранение и тран принование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный анения - 6 месяцев



Заведующий лабораторией Дата выдачи паспорта

Маслов Р. Р.

## Спасибо за внимание!