

Тема: «**Нанесение раствора
каменной штукатурки.**»

Растворы каменных штукатурок наносят на подготовленную поверхность.

После подготовки, наносят слои из обыкновенного раствора.

Таким раствором является цементный.

Растворы для каменных штукатурок наносят так же, как и терразитовые: сначала обрызг, через 1 — 1,5 ч слой грунта, который уплотняют и выравнивают. Если грунт имеет большое количество раковин, то их исправляют тем же раствором, но более жидким, по верхность заглаживают полутерком или слегка затирают теркой.

Оштукатуренную поверхность смачивают водой в течение 6—8 дней, в первый день по 3—4 раза, а в следующие дни по 5—6 раз. Затем в течение 1—2 сут. штукатурка просыхает и приобретает достаточную прочность. За это время на небольшом участке выполняют пробную наковку. Если от удара крошка не раскалывается, а вминается, значит раствор еще не приобрел необходимой прочности.

Сначала делают обрызг, затем через 0,5 – 2 часа , как только он загустеет, наносят слой грунта, который выравнивают и уплотняют. Если в нанесенном грунте оказалось много раковин, из раствора с мелким заполнителем делают накрывку, которую заглаживают полутерком или затирают теркой.

Обрабатывают поверхность как в затвердевшем состоянии оттиркой брусками или наковкой ударными инструментами (бучардой, троянкой, зубчаткой, зубилом, шпунтом), так и в пластичном состоянии — циклями.

Поверхность штукатурки до начала обработки делят на отдельные камни.