

# Литий

Фрибус Иван, Б-176

# Ташелгинское проявление

- Содержание лития по полуколичественному спектральному анализу в сподумене равно 3%, олова 0,01%, бериллия 0,0005 %, ниобия 0,002 %.  
Содержание в сподуменовом пегматите: лития 0,7%, олова 0,02%, бериллия 0.005%, ниобня 0,007%



Спасибо за внимание