Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева»

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов

Механические свойства геополимерного бетона, армированного синтетическим волокном

Выполнил: Романов Николай Александрович

Проверила: Клименко Наталия Николаевна

Исходные материалы

Таблица 1. Состав доменных шлаков и зол

Оксид	EARIND (Macc.%)	GLADSTONE (Macc.%)	GGBFS (macc.%)
SiO ₂	65,90	47,94	34,99
Al ₂ O ₃	22,10	25,68	14,07
Fe ₂ O ₃	3,44	14,66	0,39
CaO	1,65	4,11	40,86
MgO	0,69	1,36	5,51
SO ₃	0,08	0,19	1,15
Na ₂ O	0,59	0,81	0,29
K ₂ O	1,81	0,67	0,30
Mn ₃ O ₄	0,07	0,19	0,57
P ₂ O ₅	0,11	1,12	0,02
TiO,	0,90	1,40	0,59
Содержание аморфной фазы, %	85,2	79,1	98,9

Таблица 2. Характеристика волокон

	Фибра	Длина,	Толщина	Удельны	Модуль	
ı		мм	, MM	й вес,	юнга,	
			,	г/см³	ГПа	
	PP18-M	18	-	0,91	3,5	
	PP19-F	19	0,055	0,91	3,5	
	PP51-F	51	0,055	0,91	3,5	
	P048	48	0,34	0,92	-	
	P055	55	0,34	0,92	-	

Активация щелочью

12М раствор NaOH и Na₂SiO₃ Na₂SiO₃ Na₂O = 14,7 %.

$$SiO_2 = 29,4 \%$$
.

$$H_2O = 55.9 \%$$
.


$$M$$
одуль = 2


Синтезированные композиты

Материал	GPC-P	FRGPC-PP18	FRGPC-PP19	FRGPC-PP51	FRGPC-PO48	FRGPC-PO55		
Производственный песок	525	525	525	525	525	525		
Речной песок	270	270	270	270	270	270		
Gladstone	80	80	80	80	80	80		
Earing	260	260	260	260	260	260		
GGBFS	60	60	60	60	60	60		
NaOH	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3		
Na ₂ SiO ₃	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7		
Вода	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6		
Волокно	0,0	4,55	4,55	4,55	4,6	4,6		
Тип волокна	-	PP-M	PP-F	PP-F	P0	P0		
Длина волокна, мм	-	18	19	51	48	55		
Объемная доля волокна, %	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Вода/связующее	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		
Щелочь/связующее	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		

Испытания готовой продукции







Фотографии испытания образцов бетона на изгиб

Снимки материалов с СЭМ

Состав	Прочность при сжатии, МПа			Состав	Прочность на разрыв, МПа				
COCTAB	1 день	7 дней	28 дней	56 дней	COCTAB	1 день	7 дней	28 дней	56 дней
GPC-P	48.4±0.4	49.2±0.6	50.4±2.3	50.5±0.8	GPC-P	4,0±0,2	4,1±0,0	4,2±0,1	4,2±0,0
FRGPC-PP18	47.9±2.9	47.9±2.9	48.0±0.2	48.3±1.7	FRGPC-PP18	4,2±0,0	4,3±0,1	4,3±0,2	4,3±0,3
FRGPC-PP19	47.1±0.5	47.0±4.6	47.3±2.6	47.3±3.6	FRGPC-PP19	4,4±0,0	4,4±0,2	4,4±0,0	4,5±0,2
FRGPC-PP51	47.0±3.0	47.1±1.0	47.3±1.1	47.2±0.7	FRGPC-PP51	4,2±0,1	4,2±0,4	4,4±0,1	4,4±0,4
FRGPC-P048	43.8±1.3	44.0±0.3	44.3±0.8	3.7±0.0	FRGPC-P048	3,7±0,0	3,7±0,1	3,9±0,0	4,0±0,2
FRGPC-O055	42.2±0.6	43.1±3.4	43.6±1.2	3.8±2.9	FRGPC-0055	3,8±0,1	3,7±0,1	3,8±0,1	3,8±0,2

